



ACEROS CORSA

ACEROS CORSA, S.A DE C.V.

AV. LA PRESA No.2 COL. SAN JUAN IXHUATEPEC
C.P. 54180 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
TEL: 5062-1916 FAX: 5586-9138
www.aceroscorsa.com

REPORTE DE PRUEBAS

FECHA: 02/08/2012


P. O.: V56379

Factura: 07588

No. de Certificado: CCF06004

No. Colada	Material	Calidad Acero	Largo	Cantidad	% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cu	% Cr	% Ni	% Sn	% Nb	% V	% Mo	Esfuerzo		% Elongacion
																	Maximo	Limite Elastico	
164089	Redondo 1 1/4"	ASTM36	6.10	8.190	0.170	0.750	0.010	0.035	0.330	0.200	0.060	0.070	0.010	0.000	0.001	0.014	75,700	50,100	23.60
165721	Redondo 1 1/4"	ASTM36	6.10	18.510	0.170	0.750	0.022	0.031	0.280	0.220	0.100	0.070	0.010	0.000	0.003	0.006	75,200	50,000	24.10
165687	Redondo 1 1/4"	ASTM36	6.10	2.060	0.200	0.790	0.032	0.023	0.340	0.220	0.130	0.080	0.009	0.000	0.003	0.008	79,600	51,600	23.20
165681	Redondo 1 1/4"	ASTM36	6.10	2.045	0.210	0.840	0.022	0.022	0.320	0.220	0.150	0.080	0.010	0.000	0.003	0.006	79,500	51,900	23.20

APROBACION


Ing. Fernando Rivera
Aceros Corsa, S.A. de C.V.