



GERDAU

SIDERÚRGICA TULTITLÁN, S.A. DE C.V.
CALLE 3 SIN, COL. INDEPENDENCIA TULTITLÁN, EDO. DE MEXICO
C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99



SIDERTUL

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD
Ensayos Mecánicos y Químicos

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CÍAS, S.A. DE C.V.

FOLIO 760

FECHA 9/Diciembre/2008

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Longitud pulgadas	Longitud m	% C	% Mn	% Ni	% Cu	% S	% P	% Si	Esfuerzo de Fluencia Mpa	Resistencia a la Tensión Mpa	Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doblez 180°
9494	97644	A 529	ANGULO	76.2 X 6.3	3 X 1/4"	6.10M	0.280	0.850	0.032	0.010	0.160	0.320	0.007	402.00	600.00	27.0		N/A
9494	99717	A 529	ANGULO	76.2 X 6.3	3 X 1/4"	6.10M	0.140	0.070	0.810	0.039	0.007	0.200	0.230	383.00	567.00	27.5		N/A

Observaciones

Remisión No. 1817

Góndola / Placas 615DF5

Pedido No. 5533

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

- NMX-C-407-ONNCCCE-2001
- NMX-B-113-1981
- NMX-B-172-1988
- ASTM A 370 05
- ASTM E 415 99a


Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:

- NMX-C-407-ONNCCCE-2001
- NMX-B-252-1988
- NMX-B-254-1987
- ASTM A 6/A 6M 07
- ASTM A 36/A 36M 05
- ASTM A 529/A 529M 05
- ASTM A 615/A 615M 06a

Nombre:

GABRIEL QUINTANA SANCHEZ

Firma:



Certificate No. Q16291

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.

ST F CC 04 U6

Nivel de Revisión: 06

Hoja 1 de 1

Retención: 2 Años