SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

SIDERTUL®

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
Certificate No. Q16291

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 52 612

Fecha: 26 de Julio del 2006

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión MPa	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
5 170	88 808	50	ÁNGULO	63,5 X 6,3	2 1/2 X 1/4"	6,10	0,25	0,86	0,039	0,013	391	39,82	559	56,97	26,5	N/A	N/A
	88 807	50	ÁNGULO	63,5 X 6,3	2 1/2 X 1/4"	6,10	0,24	1,00	0,038	0,015	391	39,89	563	57,38	27,0	N/A	N/A

Observaciones: 88 808 %Cr 0,10 %Ni 0,10 %Cu 0,26 %Si 0,18
88 807 %Cr 0,10 %Ni 0,10 %Cu 0,23 %Si 0,23

No.DE REMISION: 146 201

Nota:

Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [ ] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [ ] NMX-B-134
- [ ] NMX-B-252
- [X] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [ ] NMX-B-252
- [ ] NMX-B-254
- [ ] ASTM A 6/A 6M
- [ ] ASTM A 36/A 36M
- [X] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

Rodrigo García P. Jefe de C. Calidad

Autoriza: Nombre Puesto Firma

Prohibida la rep: ıcción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

ST F CC 04 06
Nivel de Revisión: 05

Retención: 2 Años