


ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
 ArcelorMittal Europe – Long Products
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

BER P-31377

DISCHARGE ADDRESS		CUSTOMER	
Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO		Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO	
SHIPPED AND CERTIFIED BY		CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELORMITTAL BERGARA C/IBARRA, 6 20570 BERGARA (Guipúzcoa) TELEF. (943) 76.19.40 - FAX (943) 765243			PASAJES, SPAIN
		PORT OF DISCHARGE	VESSEL
		VERACRUZ	KEFALONIA
OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
P1704510	06-E-51031 / 1700024572	25175	31/03/2017

Material: "WFB-PERFILES DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIENTE"

El exportador de los productos incluidos en el presente documento,
 Autorización aduanera no.

ARCELORMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U. ES/20/0040/03

Declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos
 productos gozan de un origen preferencial ESPAÑA


SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+ / RED							
WF BEAMS 6x9	40'	1	27	27	4408	4.408	437634
WF BEAMS 6x9	40'	1	11	11	1796	1.796	437726
WF BEAMS 8x10	40'	1	18	18	3266	3.266	438026

TOTAL BUNDLES 3 TOTAL WEIGHT 9.470 Kg.

A02 EN 10204/3.1		CSA G40.21 50W/ASTM A572 G50/A992/A6													(B01/B02/B03) A03			
COLADA HEAT	COMPOSICION QUIMICA (%) CHEMICAL COMPOSITION (%)																	
	C	Mn	Si	P	S	V	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	Sn	Al	CEV				
B05 437634	,090	1,010	,170	,022	,026	,050	,140	,140	,029	,470	,000	,032	,000	,34				
437726	,090	1,090	,220	,020	,013	,055	,170	,160	,032	,390	,000	,036	,000	,36				
438026	,090	1,070	,170	,013	,030	,062	,140	,150	,033	,320	,000	,026	,000	,35				
MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES						A% L0=2"										
		ReH MPa		Rm MPa		C13												
B11	B08	C11		C12														
W-6x9	437634	467		453		537	525	34,7	33,9									
W-6x9	437726	474		467		553	551	32,8	32,1									
W-8x10	438026	470		462		533	525	32,4	31,7									

A01

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.
ArcelorMittal Europe – Long Products
CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419
20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)
TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

BER P-31377

3 análisis

D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.
B06: Marca AMB

Responsable del Departamento de Calidad Z01


Miguel Cenitagoya