


ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.  
**ArcelorMittal Europe – Long Products**  
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419  
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)  
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



## MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-54103

DISCHARGE ADDRESS		CUSTOMER	
Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO		Plesa Anahuac Y Cias, S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chilpan, Tul MEXICO	
SHIPPED AND CERTIFIED BY		CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELOMITTAL OLABERRIA CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa) TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04			BILBAO, SPAIN
		PORT OF DISCHARGE	VESSEL
		VERACRUZ	AZORESBOG
OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
P1704510	01-E-58816 / 1700024572	25175	29/04/2017

Material: "WF-PERFILES DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIENTE"


El exportador de los productos incluidos en el presente documento,  
 Autorización aduanera no.

ARCELOMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U. ES/20/0040/03

Declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos  
 productos gozan de un origen preferencial ESPAÑA

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+/RED							
WF BEAMS 6x20	40'	5	14	70	5080	25.400	172431
WF BEAMS 6x20	40'	2	14	28	5080	10.160	172432
WF BEAMS 6x20	40'	1	14	14	5080	5.080	172433
WF BEAMS 8x28	40'	1	10	10	5080	5.080	172213
WF BEAMS 8x28	40'	1	10	10	5080	5.080	172214
WF BEAMS 8x28	40'	1	10	10	5080	5.080	172215
WF BEAMS 8x31	40'	1	8	8	4499	4.499	172287
WF BEAMS 8x31	40'	3	8	24	4499	13.497	172298
WF BEAMS 8x31	40'	2	8	16	4499	8.998	172299
WF BEAMS 8x48	40'	1	6	6	5225	5.225	172271
WF BEAMS 10x12	40'	1	22	22	4790	4.790	172289
WF BEAMS 10x12	40'	1	22	22	4790	4.790	172290
WF BEAMS 10x12	40'	1	22	22	4790	4.790	172291
WF BEAMS 10x22	40'	2	12	24	4790	9.580	172342
WF BEAMS 10x22	40'	2	12	24	4790	9.580	172343
WF BEAMS 10x22	40'	1	12	12	4790	4.790	172345
WF BEAMS 10x26	40'	3	10	30	4717	14.151	172346
WF BEAMS 10x26	40'	3	10	30	4717	14.151	172347

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.  
**ArcelorMittal Europe – Long Products**  
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419  
 20212 OLABERRIA (Güipúzcoa)  
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



## MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-54103

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
WF BEAMS 10x26	40'	1	10	10	4717	4.717	172348
WF BEAMS 10x39	40'	3	8	24	5661	16.983	171978
WF BEAMS 10x39	40'	4	8	32	5661	22.644	171979
WF BEAMS 10x39	40'	1	6	6	4246	4.246	171978
WF BEAMS 10x49	40'	1	6	6	5334	5.334	171966
WF BEAMS 10x49	40'	4	6	24	5334	21.336	171967
WF BEAMS 10x60	40'	19	4	76	4354	82.726	172037
WF BEAMS 10x60	40'	4	4	16	4354	17.416	172038
WF BEAMS 12x40	40'	6	5	30	3629	21.774	172024
WF BEAMS 12x40	40'	1	5	5	3629	3.629	172025
WF BEAMS 14x22	40'	2	9	18	3592	7.184	172308
WF BEAMS 14x22	40'	2	9	18	3592	7.184	172430
WF BEAMS 14x26	40'	2	9	18	4245	8.490	172398
WF BEAMS 14x26	40'	1	9	9	4245	4.245	172399
WF BEAMS 14x26	40'	1	9	9	4245	4.245	172401
WF BEAMS 18x46	40'	1	6	6	5008	5.008	171776

TOTAL BUNDLES 85 TOTAL WEIGHT 391.882 Kg.


A02 EN 10204/3.1

CSA G40.21 50W/ASTM A572 G50/A992/A6

(B01/B02/B03) A03



ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.  
**ArcelorMittal Europe – Long Products**  
 CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419  
 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)  
 TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



## MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-54103

MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES					
		ReH MPa		Rm MPa		A% L0=8"	
B11	B08	C11		C12		C13	
W-10x49	171966	409	393	509	504	23,2	22,9
W-10x49	171967	398	398	507	497	23,2	23,1
W-10x60	172037	392	381	506	495	23,6	23,1
W-10x60	172038	400	390	514	512	23,2	22,9
W-12x40	172024	445	433	560	543	22,2	21,9
W-12x40	172025	451	433	565	553	22,4	22,3
W-14x22	172308	441	437	540	521	22,2	22,
<b>W-14x22</b>	172430	418	412	534	526	22,2	22,
W-14x26	172398	421	415	527	516	22,4	21,8
W-14x26	172399	415	415	530	516	22,3	21,9
W-14x26	172401	422	416	522	502	22,2	22,
W-18x46	171776	389	383	501	481	22,9	22,3
W-6x20	172431	430	423	547	530	22,6	22,1
W-6x20	172432	417	407	519	509	22,5	21,8
W-6x20	172433	398	395	506	495	22,4	22,
W-8x28	172213	396	386	492	490	22,8	22,3
W-8x28	172214	442	424	558	546	23,4	22,5
W-8x28	172215	397	393	499	489	22,7	22,3
W-8x31	172287	451	433	553	540	22,8	22,5
W-8x31	172298	416	407	515	500	22,7	22,3
W-8x31	172299	419	417	541	522	22,9	22,4
W-8x48	172271	388	380	506	493	23,5	23,2

### 33 análisis

D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.  
 B06: Marca AMO

Responsable del Departamento de Calidad Z01

  
 Jose Maria Galindo