

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.

ArcelorMittal Europe – Long Products

CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419

20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)

TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-54928

DISCHARGE ADDRESS		CUSTOMER	
Plesa Anahuac Y Cias. S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chiloan. Tul MEXICO		Plesa Anahuac Y Cias. S.A. de C.V. Av. Valle de las Alamedas 66-O Col. S. Francisco Chiloan. Tul MEXICO	
SHIPPED AND CERTIFIED BY		CREDIT NUMBER	PORT OF LOADING
ARCELORMITTAL OLABERRIA CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419 20212 OLABERRIA (Guipúzcoa) TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04			BILBAO, SPAIN
		PORT OF DISCHARGE	VESSEL
		VERACRUZ	POLA AUGUSTA
OUR REFERENCE	CONTRACT NUMBER	ORDER NUMBER	DATE
P1704510	E-59583/1700025073	25443	14/07/2017

Material: "WFB-PERFILES DE ACERO AL CARBONO LAMINADO EN CALIENTE"

El exportador de los productos incluidos en el presente documento,
Autorización aduanera no.

ARCELORMITTAL GUIPUZKOA, S.L.U. ES/20/0040/03

Declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos
productos gozan de un origen preferencial ESPAÑA

SIZE	LENGTH	BUNDLES	PIECES BUNDLES	TOTAL PIECES	WEIGHT BUNDLES	TOTAL WEIGHT	HEAT
+/RED							
WF BEAMS 12x40	40'	2	5	10	3629	7.258	173406
WF BEAMS 12x40	40'	6	5	30	3629	21.774	173407
WF BEAMS 21x57	40'	1	5	5	5171	5.171	173523

TOTAL BUNDLES

9

TOTAL WEIGHT

34.203 Kg.

A02 EN 10204/3.1

CSA G40.21 50W/ASTM A572 G50/A992/A6

(B01/B02/B03) A03

COLADA HEAT	COMPOSICION QUIMICA (%) CHEMICAL COMPOSITION (%)													
	C	Mn	Si	P	S	V	Cr	Ni	Mo	Cu	Nb	Sn	Al	CEV
^{B06} 173406	,106	,950	,190	,029	,020	,057	,200	,140	,030	,320	,005	,028	,002	,35
173407	,081	1,020	,200	,030	,022	,060	,180	,150	,031	,370	,006	,021	,002	,34
173523	,069	,940	,190	,018	,022	,055	,230	,210	,046	,320	,003	,021	,003	,33
MATERIAL SIZE	COLADA HEAT	PROPIEDADES MECANICAS MECHANICAL PROPERTIES												
		ReH MPa	Rm MPa	A% L0=8"										
^{B11} W-12x40	^{B06} 173406	^{C11} 428	^{C12} 427	^{C13} 553	^{C13} 536	23,5	23,							
W-12x40	173407	438	427	554	542	23,	22,7							
W-21x57	173523	421	403	519	507	23,3	23,2							

ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.

ArcelorMittal Europe – Long Products

CARRETERA MADRID - IRUN, KM. 419

20212 OLABERRIA (Guipúzcoa)

TELEF. (943) 80.50.00 - FAX (943) 88.04.04



MILL TEST CERTIFICATE

OLA P-54928

Responsable del Departamento de Calidad Z01

3 análisis

D01: Certificamos que los aceros arriba indicados han sido satisfactoriamente probados de acuerdo con la especificación.

B06: Marca AMO


Jose Maria Galindo
ArcelorMittal Gipuzkoa, S.L.U.