




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.08.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
101711	ASTM A-36/A-572-50	0.145	0.828	0.020	0.006	0.200	0.016	0.027	0.019	0.004	0.030	0.004	0.006	0.003
201749	ASTM A-36/A-572-50	0.164	0.860	0.018	0.009	0.223	0.028	0.022	0.022	0.005	0.029	0.003	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
101711	261002443A	53.166 (KSI)	69.192 (KSI)	23 (%)
101711	261002444A	53.369 (KSI)	69.304 (KSI)	25 (%)
201749	261002425A	57.610 (KSI)	73.999 (KSI)	24 (%)
201749	261002426A	55.142 (KSI)	73.026 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
101711	261002445A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	8803	0000114587	000010	1001354936
201749	261002441A	36	6.0000	4.0000	12.2000	23.808	8803	0000114587	000010	1001354936

FIN DE DATOS