




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 07.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
105690	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.832	0.013	0.010	0.194	0.032	0.021	0.022	0.008	0.035	0.003	0.007	0.003
105693	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.850	0.015	0.009	0.193	0.029	0.023	0.023	0.008	0.029	0.003	0.009	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
105690	261007377A	61.577 (KSI)	75.355 (KSI)	25 (%)
105690	261007378A	61.108 (KSI)	77.099 (KSI)	25 (%)
105693	261007449A	58.478 (KSI)	75.783 (KSI)	24 (%)
105693	261007450A	63.348 (KSI)	79.035 (KSI)	25 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
105690	261007384A	25	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8677	0000114193	000060	1001363945
105693	261007455A	15	8.0000	5.2500	12.2000	26.784	8677	0000114193	000060	1001363945

FIN DE DATOS