




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
106524	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.837	0.012	0.010	0.203	0.020	0.024	0.019	0.005	0.037	0.003	0.007	0.003
206574	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.825	0.017	0.006	0.217	0.011	0.017	0.013	0.008	0.033	0.004	0.009	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
106524	261007684A	57.006 (KSI)	73.108 (KSI)	26 (%)
106524	261007723A	56.769 (KSI)	73.203 (KSI)	25 (%)
106524	261007912A	53.176 (KSI)	71.107 (KSI)	25 (%)
106524	261007913A	53.660 (KSI)	71.650 (KSI)	26 (%)
206574	261007681A	57.871 (KSI)	74.217 (KSI)	24 (%)
206574	261007682A	58.014 (KSI)	74.108 (KSI)	26 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
106524	261007724A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8983	0000115081	000010	1001366230
106524	261007725A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8983	0000115081	000010	1001366230
206574	261007721A	12	18.0000	7.5000	12.2000	74.400	8983	0000115081	000010	1001366230

FIN DE DATOS