




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 24.09.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
206144	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.864	0.014	0.006	0.204	0.036	0.021	0.024	0.007	0.031	0.003	0.008	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.										
206144	261008793A	73.516 (KSI)	79.853 (KSI)	20 (%)										
206144	261008794A	72.561 (KSI)	79.609 (KSI)	21 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
206144	261008794A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7829	0000110885	000030	1001370775				
206144	261008795A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7829	0000110885	000030	1001370775				
206144	261008796A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7829	0000110885	000030	1001370775				
206144	261008798A	45	8.0000	4.0000	12.2000	14.880	7829	0000110885	000030	1001370775				
FIN DE DATOS														