




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.10.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
105710	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.859	0.011	0.009	0.226	0.010	0.019	0.017	0.004	0.033	0.002	0.008	0.003
205820	ASTM A-36/A-572-50	0.172	0.900	0.021	0.006	0.262	0.027	0.023	0.023	0.007	0.037	0.005	0.008	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
105710	261007291A	59.344 (KSI)	76.140 (KSI)	25 (%)
105710	261007292A	59.786 (KSI)	76.790 (KSI)	23 (%)
205820	261007301A	57.181 (KSI)	74.775 (KSI)	24 (%)
205820	261007302A	58.223 (KSI)	76.014 (KSI)	26 (%)
205820	261007608A	57.181 (KSI)	74.775 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
105710	261007298A	30	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	8980	0000115161	000050	1001377058
205820	261007306B	10	8.0000	5.2500	12.2000	31.248	8980	0000115161	000050	1001377058

FIN DE DATOS
--------------