




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 09.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
106993	ASTM A-36/A-572-50	0.149	0.847	0.021	0.009	0.237	0.078	0.055	0.032	0.020	0.039	0.005	0.008	0.005
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.										
106993	261009328A	61.514 (KSI)	75.475 (KSI)	26 (%)										
106993	261009329A	60.878 (KSI)	75.227 (KSI)	25 (%)										
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA				
106993	261009329A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	8979	0000115159	000100	1001377139				
106993	261009333A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	8979	0000115159	000100	1001377139				
106993	261009334A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	8979	0000115159	000100	1001377139				
106993	261009335A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	8979	0000115159	000100	1001377139				
FIN DE DATOS														