




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 12.10.2010	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
106995	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.810	0.012	0.009	0.196	0.022	0.024	0.016	0.012	0.041	0.003	0.005	0.004
107002	ASTM A-36/A-572-50	0.146	0.824	0.013	0.007	0.203	0.024	0.024	0.022	0.007	0.035	0.003	0.007	0.003
107003	ASTM A-36/A-572-50	0.151	0.810	0.018	0.010	0.241	0.016	0.023	0.019	0.006	0.043	0.005	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
106995	261009386A	61.450 (KSI)	78.249 (KSI)	25 (%)
106995	261009387A	58.841 (KSI)	76.537 (KSI)	26 (%)
107002	261009398A	61.943 (KSI)	77.986 (KSI)	25 (%)
107002	261009399A	60.085 (KSI)	77.888 (KSI)	27 (%)
107003	261009414A	59.420 (KSI)	76.976 (KSI)	25 (%)
107003	261009417A	58.049 (KSI)	75.911 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
106995	261009396A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	8980	0000115161	000020	1001378205
107002	261009403A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	8980	0000115161	000020	1001378205
107002	261009407A	12	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	8980	0000115161	000020	1001378205
107003	261009417A	6	14.0000	8.0000	12.2000	63.984	8980	0000115161	000020	1001378205

FIN DE DATOS