




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 13.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
185911	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.020	0.005	0.252	0.040	0.030		0.008		0.005	0.001	
292083	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.840	0.018	0.005	0.234	0.010	0.020	0.020	0.005	0.022	0.004	0.007	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.		
292083	260900842A	62.001(KSI)	79.523(KSI)	22(%)
292083	260900843A	62.352(KSI)	79.276(KSI)	20(%)
292083	260900873A	66.762(KSI)	78.616(KSI)	21(%)
292083	260900934A	58.172(KSI)	76.605(KSI)	21(%)
292083	260900935A	58.638(KSI)	76.754(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
185911	260811837A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	8985	0000115141	000130	1001378856
185911	260811838A	9	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	8985	0000115141	000130	1001378856
185911	260811839A	12	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	8985	0000115141	000130	1001378856
185911	S/N14	6	12.0000	8.0000	12.2000	66.960	8985	0000115141	000130	1001378856
292083	260811426A	9	12.0000	6.5000	12.2000	52.080	8979	0000115159	000060	1001378856

FIN DE DATOS