




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
207638	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.863	0.024	0.005	0.271	0.013	0.013	0.017	0.007	0.036	0.004	0.007	0.003
207639	ASTM A-36/A-572-50	0.159	0.849	0.018	0.008	0.231	0.018	0.019	0.017	0.007	0.038	0.002	0.009	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
207638	261009863A	65.542 (KSI)	77.458 (KSI)	28 (%)
207638	261009864A	65.149 (KSI)	77.700 (KSI)	25 (%)
207639	261009874A	64.849 (KSI)	77.587 (KSI)	23 (%)
207639	261009875A	65.718 (KSI)	77.824 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
207638	261009874A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	8675	0000114194	000020	1001381664
207639	261009874A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	8675	0000114194	000020	1001381664
207639	261009875A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	8675	0000114194	000020	1001381664
207639	261009876A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	8675	0000114194	000020	1001381664

FIN DE DATOS
