




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
107801	ASTM A-36/A-572-50	0.155	0.848	0.014	0.004	0.230	0.009	0.019	0.015	0.006	0.037	0.004	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
107801	261009940A	64.037 (KSI)	77.328 (KSI)	26 (%)
107801	261009941A	63.860 (KSI)	78.051 (KSI)	24 (%)
107801	261009944A	62.947 (KSI)	79.582 (KSI)	23 (%)
107801	261009945A	65.374 (KSI)	79.702 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
107801	261009944A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	8979	0000115159	000010	1001382811
107801	261009945A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	8979	0000115159	000010	1001382811
107801	261009946A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	8979	0000115159	000010	1001382811
107801	261009947A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	8979	0000115159	000010	1001382811

FIN DE DATOS