




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 23.10.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
207841	ASTM A-36/A-572-50	0.162	0.830	0.025	0.005	0.221	0.021	0.024	0.015	0.005	0.030	0.005	0.007	0.004
207842	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.891	0.014	0.008	0.215	0.024	0.021	0.021	0.006	0.036	0.004	0.010	0.005

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
207841	261010036A	59.012 (KSI)	76.161 (KSI)	25 (%)
207841	261010037A	59.805 (KSI)	77.249 (KSI)	24 (%)
207842	261010050A	59.866 (KSI)	73.719 (KSI)	23 (%)
207842	261010051A	56.777 (KSI)	71.719 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
207841	261010041A	15	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8979	0000115159	000050	1001383264
207841	261010042A	15	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8979	0000115159	000050	1001383264
207841	261010049A	15	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8979	0000115159	000050	1001383264
207842	261010052A	15	12.0000	6.5000	12.2000	44.640	8979	0000115159	000050	1001383264

FIN DE DATOS