




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 04.12.2010	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
109093	ASTM A-36/A-572-50	0.166	0.840	0.022	0.004	0.210	0.010	0.020	0.020	0.006	0.027	0.005	0.008	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
109093	261012210A	61.349 (KSI)	75.784 (KSI)	22 (%)
109093	261012211A	63.240 (KSI)	77.212 (KSI)	23 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
109093	261012216A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	9532	0000116900	000050	1001400429
109093	261012218A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	8979	0000115159	000020	1001400429
109093	261012219A	48	6.0000	4.0000	12.2000	17.856	7829	0000110885	000010	1001400429

FIN DE DATOS