




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 13.01.2011	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
110065	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.850	0.023	0.006	0.160	0.020	0.030	0.020	0.007	0.024	0.005	0.006	0.003
110072	ASTM A-36/A-572-50	0.173	0.870	0.019	0.009	0.181	0.026	0.030	0.020	0.009	0.028	0.004	0.009	0.004
209531	ASTM A-36/A-572-50	0.144	0.855	0.019	0.005	0.176	0.028	0.025	0.020	0.006	0.029	0.003	0.007	0.003

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
110065	261100178A	52.903(KSI)	70.349(KSI)	26(%)
110065	261100179A	51.934(KSI)	71.733(KSI)	28(%)
110072	261100166A	54.798(KSI)	72.921(KSI)	26(%)
110072	261100167A	56.090(KSI)	73.349(KSI)	26(%)
209531	261100022A	56.505(KSI)	76.358(KSI)	27(%)
209531	261100086A	57.081(KSI)	76.609(KSI)	25(%)
209531	261100171A	57.452(KSI)	74.113(KSI)	25(%)
209531	261100172A	57.509(KSI)	73.940(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
110065	261100178A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001416717
110065	261100180A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001416717
110065	261100182A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001416717
110065	261100183A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001416717
110072	261100169A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001416717
209531	261100174C	4	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001416717
209531	261100178A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001416717

FIN DE DATOS