




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 20.01.2011	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
110063	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.840	0.018	0.007	0.174	0.019	0.020	0.017	0.005	0.030	0.003	0.007	0.003
209532	ASTM A-36/A-572-50	0.163	0.844	0.013	0.004	0.163	0.026	0.025	0.022	0.007	0.031	0.004	0.006	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
110063	261100221A	56.297(KSI)	72.752(KSI)	25(%)
110063	261100222A	57.171(KSI)	74.004(KSI)	24(%)
209532	261100208A	56.642(KSI)	74.378(KSI)	24(%)
209532	261100209A	56.127(KSI)	75.027(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
110063	261100228A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001419249
209532	261100218A	8	18.0000	7.5000	12.2000	96.720	9683	0000117445	000090	1001419249

FIN DE DATOS
