




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	13.03.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
111414	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.822	0.024	0.006	0.165	0.033	0.035	0.025	0.008	0.026	0.003	0.007	0.003
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.								
111414	261102375A	68.673(KSI)		79.539(KSI)		29(%)								
111414	261102376A	69.705(KSI)		79.535(KSI)		22(%)								
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO						
111414	261102377A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	9925	0000118451						
111414	261102386A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	9925	0000118451						
111414	261102387A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	9925	0000118451						
111414	261102388A	48	6.0000	4.0000	12.2000	13.392	9925	0000118451						
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
111414	261102377A	000010	1001440656											
111414	261102386A	000010	1001440656											
111414	261102387A	000010	1001440656											
111414	261102388A	000010	1001440656											
FIN DE DATOS														