




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	10.04.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
112743	ASTM A-36/A-572-50	0.174	0.816	0.015	0.003	0.209	0.013	0.026	0.018	0.007	0.033	0.003	0.005	0.004
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO		R. TENSION		%ELON.								
112743	261103562A	62.246(KSI)		76.610(KSI)		27(%)								
112743	261103563A	62.085(KSI)		76.518(KSI)		28(%)								
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO						
112743	261103562A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	9925	0000118451						
112743	261103563A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	9925	0000118451						
112743	261103564A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	9925	0000118451						
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA											
112743	261103562A	000030	1001452848											
112743	261103563A	000030	1001452848											
112743	261103564A	000030	1001452848											
FIN DE DATOS														