




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	03.11.2011	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI	
118269	ASTM A-36/A-572-50	0.156	0.811	0.013	0.007	0.167	0.024	0.017	0.022	0.004	0.040	0.001	0.006	0.003	
218132	ASTM A-36/A-572-50	0.150	0.831	0.010	0.010	0.169	0.024	0.025	0.027	0.008	0.034	0.003	0.006	0.003	
218134	ASTM A-36/A-572-50	0.153	0.832	0.015	0.005	0.180	0.027	0.017	0.023	0.004	0.031	0.001	0.007	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
118269	261114100A	65.661(KSI)	77.070(KSI)	24(%)
118269	261114101A	65.668(KSI)	77.539(KSI)	25(%)
118269	261114102A	65.661(KSI)	77.070(KSI)	24(%)
218132	261114079A	63.111(KSI)	76.652(KSI)	26(%)
218132	261114080A	63.009(KSI)	77.511(KSI)	26(%)
218134	261114091A	62.983(KSI)	75.832(KSI)	24(%)
218134	261114092A	65.049(KSI)	77.440(KSI)	27(%)
218134	261114182A	57.288(KSI)	73.376(KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
118269	261114102A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	11107	0000510178
118269	261114103A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	11107	0000510178
118269	261114104A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	11107	0000510178
218132	261114090A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	11107	0000510178
218134	261114096A	16	16.0000	7.0000	12.2000	53.568	11107	0000510178

ENTREGA			
COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
118269	261114102A	000130	1001539511
118269	261114103A	000130	1001539511
118269	261114104A	000130	1001539511
218132	261114090A	000130	1001539511
218134	261114096A	000130	1001539511

FIN DE DATOS

EMITIO : S0558151