




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	24.07.2014	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
246712	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.810	0.014	0.005	0.169	0.025	0.021	0.018	0.008	0.043	0.002	0.006	0.003
246714	ASTM A-36/A-572-50	0.161	0.832	0.015	0.007	0.174	0.028	0.019	0.019	0.006	0.037	0.004	0.005	0.003
443572	ASTM A-36/A-572-50	0.154	0.810	0.016	0.010	0.150	0.025	0.020	0.018	0.005	0.037	0.003	0.007	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L.ELASTICO	R.TENSION	%ELON.	T.ELONG.
246712	261412868A	57.310(KSI)	77.323(KSI)	26(%)	8
246712	261412869A	57.280(KSI)	78.760(KSI)	25(%)	8
246714	261412813A	57.871(KSI)	73.786(KSI)	26(%)	
246714	261412814A	58.444(KSI)	73.613(KSI)	25(%)	
246714	261413186A	57.871(KSI)	73.786(KSI)	26(%)	
443572	261412848A	52.534(KSI)	71.130(KSI)	26(%)	
443572	261412849A	55.641(KSI)	71.407(KSI)	25(%)	
443572	261412988A	55.641(KSI)	71.407(KSI)	25(%)	

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
246712	261412873A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	18756	0000158637
246714	261412819A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	18756	0000158637
443572	261412855A	20	10.0000	5.7500	12.2000	44.640	18756	0000158637

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
246712	261412873A	000060	1001972794
246714	261412819A	000060	1001972794
443572	261412855A	000060	1001972794

FIN DE DATOS