




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	19.01.2016	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. RAMIRO CISNEROS MENCHACA PRUEBAS MECANICAS Y CERTIFICACION
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	ALT	V	NB/CB	TI
259755	ASTM A-36/A-572-50	0.160	0.848	0.018	0.006	0.167	0.013	0.025	0.015	0.002	0.036	0.001	0.007	0.002
455485	ASTM A-36/A-572-50	0.152	0.840	0.016	0.005	0.171	0.014	0.019	0.019	0.002	0.040	0.002	0.007	0.002

PRUEBAS AL PRODUCTO					
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.	
259755	261520404A	63.325 (KSI)	79.628 (KSI)	24 (%)	
259755	261520405A	64.672 (KSI)	79.529 (KSI)	25 (%)	
259755	261520507A	64.935 (KSI)	79.816 (KSI)	24 (%)	
455485	261520416A	64.444 (KSI)	78.333 (KSI)	26 (%)	8
455485	261520417A	64.396 (KSI)	78.187 (KSI)	26 (%)	8
455485	261520516A	64.444 (KSI)	78.333 (KSI)	26 (%)	8

PRODUCTO EMBARCADO								
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO
259755	261520510A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	22877	0000182635
259755	261520511A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	22877	0000182635
259755	261520512A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	22877	0000182635
259755	261520513A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	22877	0000182635
455485	261520517A	28	10.0000	4.0000	12.2000	28.272	22877	0000182635

COLADA	NO. PAQUETE	PARTIDA	ENTREGA
259755	261520510A	000060	1002231250
259755	261520511A	000060	1002231250
259755	261520512A	000060	1002231250
259755	261520513A	000060	1002231250
455485	261520517A	000060	1002231250

FIN DE DATOS