




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 24.04.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	MO	ALT	V	NB/CB	TI
192031	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.850	0.016	0.005	0.221	0.020	0.020	0.008	0.035	0.005	0.005	0.005
192032	ASTM A-36/A-572-50	0.199	0.850	0.017	0.007	0.228	0.020	0.020	0.008	0.029	0.004	0.005	0.004

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.
192031	260901022A	60.956 (KSI)	79.662 (KSI)	23 (%)
192031	260901023A	60.153 (KSI)	78.489 (KSI)	22 (%)
192031	260901045A	60.956 (KSI)	79.662 (KSI)	23 (%)
192032	260901048A	59.973 (KSI)	78.895 (KSI)	24 (%)
192032	260901049A	59.211 (KSI)	78.466 (KSI)	22 (%)
192032	260901072A	59.973 (KSI)	78.895 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (Kg/mt)	PED. CLIENTE	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA
192031	260901047A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001187896
192031	260901048A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001187896
192032	260901048A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001187896
192032	260901049A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001187896
192032	260901050A	8	18.0000	7.5000	12.2000	89.280	6027	0000104184	000080	1001187896

FIN DE DATOS