




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 28.09.2009	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Canal			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	SN	
192906	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.880	0.013	0.005	0.167	0.020	0.020	0.020	0.008	0.005	0.015	0.005	
292986	ASTM A-36/A-572-50	0.170	0.900	0.018	0.011	0.167	0.030	0.030	0.020	0.011	0.004	0.013	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	% ELON.
192906	250900214A	60.459 (KSI)	77.584 (KSI)	25 (%)
192906	250900215A	59.753 (KSI)	76.602 (KSI)	26 (%)
192906	250900284A	59.677 (KSI)	77.761 (KSI)	25 (%)
192906	250900285A	60.160 (KSI)	78.092 (KSI)	23 (%)
292986	250900196A	59.200 (KSI)	78.934 (KSI)	21 (%)
292986	250900197A	58.732 (KSI)	78.948 (KSI)	26 (%)
292986	250900289A	59.776 (KSI)	76.267 (KSI)	24 (%)

PRODUCTO EMBARCADO										
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	PEDIDO	PARTIDA	ENTREGA	PED. CLIENTE
192906	250900288A	18	12.0000	3.0000	12.2000	44.600	0000107715	000010	1001238197	7093
292986	250900289A	18	12.0000	3.0000	12.2000	44.600	0000107715	000010	1001238197	7093
292986	250900290A	18	12.0000	3.0000	12.2000	44.600	0000107715	000010	1001238197	7093

FIN DE DATOS