

ACEROS CORSA, S.A DE C.V.

AV. LA PRESA No.2 COL. SAN JUAN IXHUATEPEC
 C.P. 54180 TLALNEPANTLA, ESTADO DE MEXICO
 TEL: 5062-1916 FAX: 5586-9138
 www.aceroscorsa.com

49802

REPORTE DE PRUEBAS

FECHA: 07/06/2013
 P. O. V80828
 Factura: 12885

No. de Certificado: CCF10744

No. Colada	Material	Calidad Acero	Largo	Cantidad	% C	% Mn	% P	% S	% Si	% Cu	% Cr	% Ni	% Sn	% Nb	% V	% Mo	Esfuerzo		% Elongacion
																	Maximo	Limite Elastico	
162643	Cuadrado 1-1/2"	ASTM36	6.10	8.260	0.180	0.720	0.011	0.037	0.300	0.140	0.090	0.080	0.010	0.000	0.001	0.010	73,600	48,900	27.20
162659	Cuadrado 1 1/2"	ASTM36	6.10	2.060	0.160	0.340	0.013	0.045	0.310	0.260	0.160	0.090	0.010	0.000	0.003	0.018	72,000	50,100	27.60
104847	Solera 1 1/4" X 1/4"	ASTM36	6.10	9.920	0.200	0.880	0.008	0.032	0.270	0.230	0.140	0.110	0.000	0.000	0.000	0.020	79,900	55,900	24.10
168134	Solera 1 1/2" X 5/16"	ASTM36	6.10	6.250	0.190	0.730	0.016	0.038	0.210	0.190	0.070	0.060	0.010	0.000	0.002	0.015	69,300	46,900	23.60
168144	Solera 1 1/2" X 5/16"	ASTM36	6.10	4.175	0.180	0.770	0.014	0.030	0.270	0.180	0.080	0.070	0.010	0.000	0.002	0.016	78,600	55,000	25.10
165541	Solera 5" X 5/16"	ASTM36	6.10	4.045	0.160	0.800	0.025	0.027	0.230	0.270	0.120	0.070	0.010	0.000	0.004	0.009	77,000	50,600	28.60
165543	Solera 5" X 5/16"	ASTM36	6.10	2.020	0.160	0.880	0.019	0.031	0.300	0.190	0.100	0.080	0.000	0.000	0.004	0.003	77,300	51,200	23.20
206469	Solera 6" X 5/16"	ASTM36	6.10	1.985	0.200	1.010	0.041	0.016	0.330	0.240	0.140	0.090	0.000	0.000	0.000	0.030	78,700	52,400	25.60

FERRE BARNIEDO, S.A. DE C.V.
 ESTE CERTIFICADO ES COPIA FIEL
 DEL ORIGINAL DE NUESTROS ARCHIVOS,
 PARA LA REMISION No. _____
 TEL. 58-36-10-00
 ventas@ferrebarniedo.com.mx

APROBACION

os Corsa, S.A. de C.V.