EST 16680

SIDERTUL®

SIDERÚRGICA TULTITLÁN S.A. DE C.V.
Calle 3, S/N
Col. Independencia
Tultitlán Edo. de México
C.P. 54914
Tel. Fax. 58-94-00-44

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayes Mecánicos y Químicos.

SYSTEM CERTIFICATION ISO 9001:2000 SGS
Certificate No. Q16291

Cliente : PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.

Folio: 36 720

Fecha: 05 de Abril del 2005

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	C %	Mn %	S %	P %	Esfuerzo de Fluencia MPa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm²	Resistencia a la Tensión MPa	Resistencia a la Tensión kgf/mm²	Alargamiento %	∅ Mandril	Doblez 180 °
2 441	80 455	A-36	SOLERA	50,8 X 12,7	2 X 1/2"	6,10	0,24	0,83	0,037	0,027	372	37,87	546	55,70	27,0	N/A	N/A
	80 454	A-36	SOLERA	50,8 X 9,5	2 X 3/8"	6,10	0,24	0,87	0,040	0,025	385	39,25	539	54,99	26,5	N/A	N/A

Observaciones: 80 455 %Cr 0,11 %Ni 0,08 %Cu 0,27 %Si 0,22
80 454 %Cr 0,11 %Ni 0,08 %Cu 0,28 %Si 0,24

No.DE REMISION: 129 542

Nota:

Ensayos realizados de acuerdo a la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [ ] NMX-B-113
- [X] NMX-B-172
- [ ] NMX-B-434
- [X] NMX-B-252
- [ ] ASTM A 370
- [X] ASTM E 415

Cumple con la Norma:

- [ ] NMX-C-407-ONNCCE,
- [X] NMX-B-252
- [X] NMX-B-254
- [X] ASTM A 6/A 6M
- [X] ASTM A 36/A 36M
- [ ] ASTM A 529/A 529M
- [ ] ASTM A 615/A 615M

Rodrigo García P.	Jefe de C. Calidad	
Autoriza: Nombre	Puesto	Firma

...da la reproducción total o parcial de este Informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán S.A. de C.V.

Retención: 2 Años