

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos

 PLANTA:
 CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
 C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

CLIENTE GERDAU CORSA S A P I DE CV

FOLIO 22581

FECHA 5/noviembre/2010

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión		Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia		Resistencia a la Tensión		Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doblez 180°
				mm	pulgadas						Mpa	kgf/mm2	Mpa	kgf/mm2			
20000129	111414	6/A 529 G	ANGULO	31.7 X 3.2	1 1/4 X 1/8"	6.10M	0.210 0.150	0.790 0.090	0.039 0.230	0.016 0.210	390.00	39.80	540.00	55.10	23.5		N/A

Observaciones

Remisión No. 27707

Góndola / Placas 088DF6

Pedido No. 724

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:


- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-113-1981
- NMX-B-172-1988
- ASTM A 370 05
- ASTM E 415 99a

- NMX-C-407-ONNCCE-2001
- NMX-B-252-1988
- NMX-B-254-1987
- ASTM A 6/A 6M 07
- ASTM A 36/A 36M 05
- ASTM A 529/A 529M 05
- ASTM A 615/A 615M 06a


AUTORIZA

Nombre: GABRIEL QUINTANA SANCHEZ

Firma:



Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.