SIDERTUL, S.A. DE C.V.

GERDAU SIDERTUL

AVENIDA PRESIDENTE MASARYK 111 302 CHAPULTEPEC MORALES DISTRITO FEDERAL
C.P. 11570 TEL. 5262-73-00

PLANTA:
CALLE 3 S/N, COL. INDEPENDENCIA TULTITLAN, EDO. DE MEXICO
C.P. 54900 TEL. FAX. 5894-08-99

INFORME DE RESULTADOS DE CALIDAD

Ensayos Mecánicos y Químicos

CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

FOLIO 30346

FECHA 27/abril/2012

Nuestro Pedido Número	Colada Número	Grado	Producto	Dimensión mm	Dimensión pulgadas	Longitud m	% C Cr	% Mn Ni	% S Cu	% P Si	Esfuerzo de Fluencia Mpa	Esfuerzo de Fluencia kgf/mm2	Resistencia a la Tensión Mpa	Resistencia a la Tensión kgf/mm2	Alargamiento en 200 mm %	Ø Mandril	Doblez 180°
	203844	A 36	ANGULO	38.1 X 4.8	1 1/2 X 3/16"	6.10M	0.180 0.170	0.790 0.080	0.038 0.230	0.017 0.190	365.00	37.20	502.00	51.20	27.5		N/A
	203845	A 36	ANGULO	38.1 X 4.8	1 1/2 X 3/16"	6.10M	0.170 0.130	0.950 0.070	0.038 0.210	0.016 0.220	369.00	37.60	507.00	51.70	256.0		N/A

Observaciones

Remisión No. 2763 Góndola / Placas 613DE6 Pedido No. 82787

Ensayos realizados de acuerdo a las Normas:

- ○ NMX-C-407-ONNCCE-2001
- ○ NMX-B-113-1981
- ◉ NMX-B-172-1988
- ◉ ASTM A 370 05
- ◉ ASTM E 415 99a

Los resultados de ensayo cumplen con las Normas:

- ○ NMX-C-407-ONNCCE-2001
- ○ NMX-B-252-1988
- ○ NMX-B-254-1987
- ◉ ASTM A 6/A 6M 07
- ◉ ASTM A 36/A 36M 05
- ○ ASTM A 529/A 529M 05
- ○ ASTM A 615/A 615M 06a

AUTORIZA

Nombre: SALVADOR ISAAC MEDINA RABADAN

Firma:

Prohibida la reproducción total o parcial de este informe, sin autorización de Siderúrgica Tultitlán, S.A. de C.V.

ST F CC 04 06
Nivel de Revisión: 06

Retención: 2 Años