



PERFILES COMERCIALES SIGOSA S.A. DE . C.V.

Calzada Vallejo No. 1361 Local H. Nueva Industrial Vallejo Mexico, D.F. C.P. 07700
Almacén Matamoros Tel. (868)150-1900 al 29 Fax. (868)150-19-53 y 54

Certificado de Calidad de Pruebas Físicas y Químicas (Mill Test Report)

Información del Cliente / Client Information :

PLESA ANAHUAC Y CIAS SA DE CV

Orden / Order:53408

Certificado / Certificate: B53273

Fecha / Date:03/02/2018 14:03 PM

Fecha Impresión / Print Date:03/02/2018 15:06 PM



#	SERIE	PRODUCTO	COLADA	GRADO	*LE	*UT	PE	LE/UT	C	Mn	Si	P	S	Cu	Cr	Ni	Mo	Sn	V	Nb	Al	CEQ
#	SERIAL	PRODUCT	HEAT	GRADE	*YS	*TS	%EL	(YS/TS)														
1	2201705082004	ANG 6x4x0.375 20ft	000000170997	A36/A529-50	50700	74200	33	0.68	.197	.867	.19	.009	.028	.297	.074	.129	.043	.015	.001	.003	.002	.425
2	2201705082001	ANG 6x4x0.375 20ft	000000170997	A36/A529-50	50700	74200	33	0.68	.197	.867	.19	.009	.028	.297	.074	.129	.043	.015	.001	.003	.002	.425
3	2201705082002	ANG 6x4x0.375 20ft	000000170997	A36/A529-50	50700	74200	33	0.68	.197	.867	.19	.009	.028	.297	.074	.129	.043	.015	.001	.003	.002	.425
4	2201705082003	ANG 6x4x0.375 20ft	000000170997	A36/A529-50	50700	74200	33	0.68	.197	.867	.19	.009	.028	.297	.074	.129	.043	.015	.001	.003	.002	.425
5	2201705083001	ANG 6x4x0.375 20ft	000000170997	A36/A529-50	50700	74200	33	0.68	.197	.867	.19	.009	.028	.297	.074	.129	.043	.015	.001	.003	.002	.425
6	2201711082007A	ANG 20ft 6x6x3/8	000000172389	A36/A529-50	57600	79800	33	0.72	.195	.904	.211	.041	.036	.366	.159	.143	.032	.017	.003	.04	.002	.454
7	2201711073012A	ANG 6x6x1/2 20ft	000000172659	A36/A529-50	51000	74400	35	0.69	.193	.903	.196	.014	.031	.254	.075	.129	.027	.015	.001	.003	.001	.422
8	2201711073012B	ANG 6x6x1/2 20ft	000000172659	A36/A529-50	51000	74400	35	0.69	.193	.903	.196	.014	.031	.254	.075	.129	.027	.015	.001	.003	.001	.422
9	2201711073013A	ANG 6x6x1/2 20ft	000000172659	A36/A529-50	51000	74400	35	0.69	.193	.903	.196	.014	.031	.254	.075	.129	.027	.015	.001	.003	.001	.422
10	2201711073013B	ANG 6x6x1/2 20ft	000000172659	A36/A529-50	51000	74400	35	0.69	.193	.903	.196	.014	.031	.254	.075	.129	.027	.015	.001	.003	.001	.422
11	2201711072001	ANG 6x6x1/2 20ft	000000172661	A36/A529-50	54100	76400	33	0.71	.183	.884	.184	.018	.028	.356	.104	.195	.037	.019	.001	.005	.002	.426
12	2201711072002	ANG 6x6x1/2 20ft	000000172661	A36/A529-50	54100	76400	33	0.71	.183	.884	.184	.018	.028	.356	.104	.195	.037	.019	.001	.005	.002	.426
13	2201711081030	ANG 20ft 6x6x3/8	000000172344	A36/A529-50	52100	74300	32	0.7	.188	.898	.178	.018	.029	.275	.083	.157	.039	.016	.002	.001	.001	.48
14	2201711081028	ANG 20ft 6x6x3/8	000000172344	A36/A529-50	52100	74300	32	0.7	.188	.898	.178	.018	.029	.275	.083	.157	.039	.016	.002	.001	.001	.48
15	2201711081022	ANG 20ft 6x6x3/8	000000172344	A36/A529-50	52100	74300	32	0.7	.188	.898	.178	.018	.029	.275	.083	.157	.039	.016	.002	.001	.001	.48
16	2201711081021	ANG 20ft 6x6x3/8	000000172344	A36/A529-50	52100	74300	32	0.7	.188	.898	.178	.018	.029	.275	.083	.157	.039	.016	.002	.001	.001	.48
17	2201711081020	ANG 20ft 6x6x3/8	000000172344	A36/A529-50	52100	74300	32	0.7	.188	.898	.178	.018	.029	.275	.083	.157	.039	.016	.002	.001	.001	.48

*Las unidades expresadas en L.E. y U.T son en PSI. La composición química esta expresada en % en peso.

*The units expressed in L.E and U.T are in PSI. The chemical composition is expressed in % in weight.

Certificamos que el producto aquí descrito, cumple y ha sido fabricado, muestreado, probado e inspeccionado de acuerdo con los requisitos aplicables de la especificación:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

We certify that the product above mentioned accomplishes and has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with applicable requirements of specifications:

2013: ASME SA36;ASME SA-6/SA-6M;A36;

2014: ASTM A6/ A6 M-13;A529 / A529M; ASTM A370 - 12a

Gerente de Aseguramiento de Calidad

En SIGOSA, SA DE CV nos comprometemos a satisfacer las expectativas y requerimientos de nuestros clientes, Mediante un sistema de Gestión de Calidad, la mejora continua de nuestros productos, el uso eficiente de los recursos, y la participación individual y de equipo de todo su personal.