




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
271547	ASTM A-36/A-572-50	0.201	0.830	0.021	0.009	0.205	0.020	0.050	0.030	0.018	0.002	0.001	
271548	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.860	0.011	0.008	0.202	0.010	0.020	0.020	0.005	0.002	0.001	
470321	ASTM A-36/A-572-50	0.220	0.810	0.008	0.015	0.202	0.020	0.020	0.030	0.006	0.001	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
271547	260702778A	66.528(KSI)	79.834(KSI)	20(%)
271547	260702779A	65.452(KSI)	78.669(KSI)	21(%)
271548	260702776A	60.308(KSI)	77.847(KSI)	23(%)
271548	260702777A	61.453(KSI)	78.925(KSI)	21(%)
470321	260701593A	58.360(KSI)	78.003(KSI)	24(%)
470321	260701594A	59.276(KSI)	79.130(KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
271547	260702778A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000081113	000010
271547	260702779A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000081113	000010
271548	260702776A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000081113	000010
271548	260702778A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000081113	000010
470321	260702776A	36	12	4.00	12.2	23.800	A-6	0000081113	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
271547	260702778A	1000901177	2512
271547	260702779A	1000901177	2512
271548	260702776A	1000901177	2512
271548	260702778A	1000901177	2512
470321	260702776A	1000901177	2512

FIN DE DATOS