




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171606	ASTM A-36/A-572-50	0.206	0.840	0.013	0.008	0.211	0.010	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001	
271551	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.870	0.020	0.009	0.215	0.010	0.020	0.020	0.004	0.004	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171606	260702804A	62.615 (KSI)	79.215 (KSI)	24(%)
171606	260702805A	61.327 (KSI)	77.815 (KSI)	22(%)
271551	260702801A	61.186 (KSI)	78.055 (KSI)	22(%)
271551	260702802A	62.203 (KSI)	79.015 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171606	260702804A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000081113	000020
271551	260702801A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000081113	000020
271551	260702802A	30	12	4.00	12.2	28.300	A-6	0000081113	000020

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171606	260702804A	1000901271	2512
271551	260702801A	1000901271	2512
271551	260702802A	1000901271	2512

FIN DE DATOS