




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 14.03.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.   <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171575	ASTM A-36/A-572-50	0.205	0.860	0.013	0.006	0.219	0.010	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
271506	ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.820	0.017	0.009	0.210	0.020	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171575	260702830A	61.791(KSI)	79.289(KSI)	24(%)
171575	260702831A	61.825(KSI)	78.439(KSI)	26(%)
271506	260702806A	63.182(KSI)	79.487(KSI)	24(%)
271506	260702807A	63.863(KSI)	79.829(KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171575	260702872A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030
271506	260702869A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030
271506	260702870A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030
271506	260702871A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030
271506	260702872A	24	12	4.00	12.2	32.700	A-6	0000081113	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171575	260702872A	1000902195	2512
271506	260702869A	1000902195	2512
271506	260702870A	1000902195	2512
271506	260702871A	1000902195	2512
271506	260702872A	1000902195	2512

FIN DE DATOS