



NUESTROS CERTIFICADOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTAS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPAÑIA.

ING. EDUARDO VILLANUEVA  
GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO

FECHA EMISION  
20.02.2007

PAGINA  
1

LAMINA Y PLACA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

AV. OCAEMPO No. 250 PTE. 6to. PISO LETRA A

Vigas

COMPOSICION QUIMICA

ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	SN	N2
ASTM A-36/A-572-50	0.208	0.820	0.011	0.004	0.214	0.010	0.020	0.020	0.005	0.004	0.001		
ASTM A-992-50	0.198	0.880	0.019	0.011	0.211	0.030	0.020	0.030	0.007	0.005	0.001	0.008	0.0064
ASTM A-572-50	0.195	0.870	0.023	0.007	0.239	0.020	0.020	0.020	0.005	0.005	0.002		
ASTM A-992-50	0.197	0.850	0.020	0.009	0.234	0.030	0.030	0.030	0.007	0.007	0.002		

PRUEBAS AL PRODUCTO

NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	VELON. 8"	L. ELASTICO	R. TENSION
260700219A	61.415(KSI)	78.838(KSI)	23(%)		
260700220A	60.408(KSI)	78.073(KSI)	23(%)	59.505(KSI)	77.191(KSI)
260700841A				60.179(KSI)	77.580(KSI)
260700842A					
260700261A	60.287(KSI)	77.854(KSI)	22(%)	64.522(KSI)	79.848(KSI)
260700262A	60.043(KSI)	77.679(KSI)	21(%)	63.785(KSI)	79.078(KSI)
260700857A					
260700858A					

PRODUCTO EMBARCADO

NO. PAQUETE	PERALTE(PLG.)	PATIN(PLG.)	LARGO(M)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
260700254A	12	8.00	12.2	59.500	A-6	IN15010992	000010
260700857A	9	8.00	12.2	78.900	A-6	IN15010992	000030
260700263A	12	8.00	12.2	67.000	A-6	IN15010971	000010
260700857A	9	8.00	12.2	78.900	A-6	IN15010992	000030
260700858A	9	8.00	12.2	78.900	A-6	IN15010972	000030

ENTREGA

NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
260700254A	1000893052	402007213
260700857A	1000893052	402007213
260700858A	1000893052	402007213

FIN DE DATOS