




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171763	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.820	0.018	0.006	0.195	0.020	0.030	0.030	0.009	0.003	0.001	
171841	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.860	0.012	0.004	0.202	0.030	0.020	0.030	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171763	260703026A	62.810 (KSI)	79.448 (KSI)	35(%)
171763	260703027A	62.593 (KSI)	66.348 (KSI)	35(%)
171841	260703028A	58.861 (KSI)	78.665 (KSI)	23(%)
171841	260703029A	58.864 (KSI)	79.134 (KSI)	22(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171763	260703026A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000081113	000050
171763	260703028A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000081113	000050
171841	260703028A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000081113	000050
171841	260703029A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000081113	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171763	260703026A	1000903450	2512
171763	260703028A	1000903450	2512
171841	260703028A	1000903450	2512
171841	260703029A	1000903450	2512

FIN DE DATOS