




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 17.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171763	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.820	0.018	0.006	0.195	0.020	0.030	0.030	0.009	0.003	0.001	
271429	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.840	0.022	0.007	0.209	0.020	0.020	0.030	0.004	0.003	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171763	260703026A	62.810 (KSI)	79.448 (KSI)	35(%)
171763	260703027A	62.593 (KSI)	66.348 (KSI)	35(%)
271429	260703023A	59.611 (KSI)	78.082 (KSI)	35(%)
271429	260703024A	60.823 (KSI)	79.654 (KSI)	35(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171763	260703027A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000081113	000050
271429	260703024A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000081113	000050
271429	260703025A	12	12	8.00	12.2	67.000	A-6	0000081113	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171763	260703027A	1000903447	2512
271429	260703024A	1000903447	2512
271429	260703025A	1000903447	2512

FIN DE DATOS