




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 15.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171761	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.890	0.011	0.007	0.207	0.030	0.020	0.030	0.011	0.003	0.001	
171839	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.016	0.005	0.216	0.020	0.020	0.030	0.005	0.003	0.003	
271742	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.012	0.007	0.201	0.020	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171761	260702969A	57.462(KSI)	74.241(KSI)	26(%)
171761	260702970A	56.738(KSI)	74.811(KSI)	25(%)
171839	260702985A	60.576(KSI)	78.635(KSI)	23(%)
171839	260702986A	61.266(KSI)	78.183(KSI)	22(%)
271742	260702946A	57.050(KSI)	77.476(KSI)	25(%)
271742	260702947A	58.381(KSI)	77.221(KSI)	25(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171761	260702977A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000040
171761	260702978A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000040
171839	260702987A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000040
171839	260702988A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000040
271742	260702977A	12	12	8.00	12.2	59.500	A-6	0000081113	000040

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171761	260702977A	1000902770	2512
171761	260702978A	1000902770	2512
171839	260702987A	1000902770	2512
171839	260702988A	1000902770	2512
271742	260702977A	1000902770	2512

FIN DE DATOS