




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.03.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171966	ASTM A-36/A-572-50	0.188	0.850	0.019	0.005	0.211	0.020	0.050	0.040	0.017	0.005	0.003	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
171966	260703534A	61.987 (KSI)	78.676 (KSI)	25 (%)									
171966	260703535A	61.790 (KSI)	78.967 (KSI)	26 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
171966	260703535A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000081113		000100			
171966	260703537A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000081113		000100			
171966	260703539A	16	16	7.00	12.2	53.600	A-6	0000081113		000100			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
171966	260703535A	1000906816	2512										
171966	260703537A	1000906816	2512										
171966	260703539A	1000906816	2512										
FIN DE DATOS													