




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 09.04.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	SN	N2
272236	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.860	0.011	0.006	0.205	0.010	0.020	0.020	0.007	0.002	0.001	0.001	0.0057
272236	CEQ.													
272236	0.344													
PRUEBAS AL PRODUCTO														
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION											
272236	260704388A	60.949 (KSI)	79.689 (KSI)											
272236	260704389A	59.351 (KSI)	78.227 (KSI)											
PRODUCTO EMBARCADO														
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA				
272236	260704390A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000081113		000090				
272236	260704391A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000081113		000090				
272236	260704392A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000081113		000090				
272236	260704393A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000081113		000090				
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE											
272236	260704390A	1000911867	2512											
272236	260704391A	1000911867	2512											
272236	260704392A	1000911867	2512											
272236	260704393A	1000911867	2512											
FIN DE DATOS														