




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 12.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172450	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.880	0.013	0.013	0.231	0.020	0.020	0.020	0.008	0.003	0.001	
172459	ASTM A-36/A-572-50	0.196	0.850	0.016	0.006	0.221	0.040	0.030	0.030	0.008	0.004	0.001	
172460	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.860	0.019	0.012	0.204	0.020	0.020	0.020	0.008	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172450	260704537A	62.140 (KSI)	78.230 (KSI)	22(%)
172450	260704538A	61.111 (KSI)	77.499 (KSI)	23(%)
172459	260704514A	60.952 (KSI)	78.813 (KSI)	23(%)
172459	260704515A	61.651 (KSI)	79.146 (KSI)	21(%)
172460	260704518A	59.021 (KSI)	77.396 (KSI)	22(%)
172460	260704519A	60.046 (KSI)	78.332 (KSI)	24(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172450	260704539A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110
172450	260704540A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110
172459	260704517A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110
172459	260704518A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110
172460	260704518A	24	10	5.75	12.2	32.700	A-6	0000082387	000110

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172450	260704539A	1000913393	2741
172450	260704540A	1000913393	2741
172459	260704517A	1000913393	2741
172459	260704518A	1000913393	2741
172460	260704518A	1000913393	2741

FIN DE DATOS