




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 18.04.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
270616	ASTM A-36/A-572-50	0.195	0.840	0.012	0.008	0.215	0.020	0.020	0.020	0.006	0.003	0.001	
270617	ASTM A-36/A-572-50	0.202	0.860	0.016	0.017	0.203	0.020	0.020	0.020	0.006	0.004	0.001	
470177	ASTM A-36/A-572-50	0.185	0.850	0.010	0.007	0.218	0.010	0.020	0.030	0.006	0.003	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
270616	260701476A	64.275 (KSI)	79.309 (KSI)	23(%)
270616	260701477A	64.546 (KSI)	79.441 (KSI)	23(%)
270617	260701454A	64.458 (KSI)	78.782 (KSI)	25(%)
270617	260701455A	64.569 (KSI)	78.251 (KSI)	23(%)
470177	260701480A	64.664 (KSI)	79.686 (KSI)	23(%)
470177	260701481A	64.248 (KSI)	79.239 (KSI)	23(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
270616	260704906A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050
270616	260704907A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050
270617	260704907A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050
470177	260704903A	18	14	6.75	12.2	44.600	A-6	0000082387	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
270616	260704906A	1000915940	2741
270616	260704907A	1000915940	2741
270617	260704907A	1000915940	2741
470177	260704903A	1000915940	2741

FIN DE DATOS