




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 22.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172753	ASTM A-36/A-572-50	0.213	0.860	0.012	0.005	0.203	0.010	0.020	0.020	0.004	0.003	0.001	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
172753	260705035A	64.843 (KSI)	79.382 (KSI)	22 (%)									
172753	260705036A	65.488 (KSI)	79.724 (KSI)	20 (%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
172753	260705035A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000082387		000010			
172753	260705036A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000082387		000010			
172753	260705038A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000082387		000010			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
172753	260705035A	1000917724	2741										
172753	260705036A	1000917724	2741										
172753	260705038A	1000917724	2741										
FIN DE DATOS													