




CLIENTE	PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION	25.04.2007	PAGINA	1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION	AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .					
PRODUCTO	Vigas					

COMPOSICION QUIMICA															
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	SN	N2	
272234	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.012	0.006	0.207	0.030	0.030	0.020	0.008	0.002	0.001	0.002	0.0052	
272235	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.830	0.008	0.008	0.208	0.010	0.020	0.020	0.008	0.001	0.001	0.001	0.0064	
272239	ASTM A-36/A-572-50	0.194	0.870	0.009	0.009	0.201	0.020	0.020	0.020	0.008	0.001	0.001	0.001	0.0067	
COLADA	CEQ.														
272234	0.346														
272235	0.329														
272239	0.348														

PRUEBAS AL PRODUCTO			
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION
272234	260704394A	59.018 (KSI)	75.372 (KSI)
272234	260704395A	57.910 (KSI)	80.963 (KSI)
272235	260704433A	50.685 (KSI)	72.883 (KSI)
272235	260704434A	51.707 (KSI)	74.077 (KSI)
272239	260704439A	54.527 (KSI)	75.247 (KSI)
272239	260704440A	53.983 (KSI)	75.321 (KSI)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
272234	260704471A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000082387	000070
272235	260704462A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000082387	000070
272239	260704468A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000082387	000070
272239	260704469A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000082387	000070
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE						
272234	260704471A	1000918768	2741						
272235	260704462A	1000918768	2741						
272239	260704468A	1000918768	2741						
272239	260704469A	1000918768	2741						

FIN DE DATOS