




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 29.04.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172861	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.850	0.026	0.006	0.230	0.020	0.020	0.020	0.009	0.005	0.004	
PRUEBAS AL PRODUCTO													
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"									
172861	260705373A	54.361(KSI)	77.834(KSI)	23(%)									
172861	260705374A	54.463(KSI)	77.882(KSI)	25(%)									
PRODUCTO EMBARCADO													
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE(Plg.)	PATIN(Plg.)	LARGO(m)	PESO(KG/MTO)	NORMA	PEDIDO		PARTIDA			
172861	260705392A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387		000100			
COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE										
172861	260705392A	1000921191	2741										
FIN DE DATOS													