




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 25.04.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA														
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	SN	N2
172817	ASTM A-36/A-572-50	0.198	0.840	0.019	0.005	0.210	0.010	0.030	0.020	0.005	0.003	0.001		
272234	ASTM A-36/A-572-50	0.193	0.850	0.012	0.006	0.207	0.030	0.030	0.020	0.008	0.002	0.001	0.002	0.0052
272241	ASTM A-36/A-572-50	0.183	0.850	0.012	0.006	0.219	0.020	0.020	0.020	0.008	0.004	0.001	0.003	
COLADA	CEQ.													
172817														
272234	0.346													
272241	0.334													

PRUEBAS AL PRODUCTO						
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"	L. ELASTICO	R. TENSION
172817	260705095A	57.145 (KSI)	77.215 (KSI)	25 (%)		
172817	260705096A	54.489 (KSI)	75.446 (KSI)	26 (%)		
272234	260704394A				59.018 (KSI)	75.372 (KSI)
272234	260704395A				57.910 (KSI)	80.963 (KSI)
272241	260704401A				54.248 (KSI)	74.327 (KSI)
272241	260704402A				55.222 (KSI)	74.816 (KSI)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172817	260705098A	30	8	5.25	12.2	26.800	A-6	0000082387	000010
272234	260704401A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000082387	000070
272241	260704401A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000082387	000070
272241	260704402A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000082387	000070
272241	260704403A	9	14	8.00	12.2	78.900	A-6	0000082387	000070

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172817	260705098A	1000919169	2741
272234	260704401A	1000919169	2741
272241	260704401A	1000919169	2741
272241	260704402A	1000919169	2741
272241	260704403A	1000919169	2741

FIN DE DATOS