




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 03.05.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172710	ASTM A-36/A-572-50	0.189	0.860	0.019	0.005	0.224	0.010	0.020	0.020	0.004	0.002	0.001	
272529	ASTM A-36/A-572-50	0.181	0.850	0.014	0.012	0.210	0.030	0.030	0.040	0.007	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172710	260704999A	60.960 (KSI)	79.439 (KSI)	24(%)
172710	260705000A	61.482 (KSI)	79.856 (KSI)	22(%)
272529	260705562A	64.347 (KSI)	79.312 (KSI)	20(%)
272529	260705563A	64.859 (KSI)	79.390 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172710	260705566A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000082751	000010
272529	260705563A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000082751	000010
272529	260705564A	48	6	4.00	12.2	17.900	A-6	0000082751	000010

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172710	260705566A	1000922443	2900
272529	260705563A	1000922443	2900
272529	260705564A	1000922443	2900

FIN DE DATOS