




CLIENTE PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	FECHA EMISION 10.05.2007	PAGINA 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  ING. EDUARDO VILLANUEVA GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
DIRECCION AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
PRODUCTO Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
171522	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.013	0.005	0.206	0.030	0.020	0.020	0.005	0.003	0.001	
172860	ASTM A-36/A-572-50	0.184	0.870	0.017	0.007	0.225	0.020	0.020	0.030	0.011	0.005	0.004	
173135	ASTM A-36/A-572-50	0.190	0.860	0.021	0.007	0.243	0.030	0.030	0.020	0.005	0.002	0.001	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
171522	260702671A	62.020 (KSI)	77.525 (KSI)	21(%)
171522	260702672A	60.565 (KSI)	77.029 (KSI)	22(%)
172860	260705395A	58.022 (KSI)	79.160 (KSI)	23(%)
172860	260705396A	56.077 (KSI)	77.753 (KSI)	22(%)
173135	260705686A	59.060 (KSI)	79.670 (KSI)	22(%)
173135	260705687A	59.604 (KSI)	79.773 (KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
171522	260705726A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030
172860	260705401A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100
172860	260705402A	8	18	7.50	12.2	105.700	A-6	0000082387	000100
173135	260705726A	40	8	4.00	12.2	19.300	A-6	0000082751	000030

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
171522	260705726A	1000925038	2900
172860	260705401A	1000925038	2741
172860	260705402A	1000925038	2741
173135	260705726A	1000925038	2900

FIN DE DATOS