




<b>CLIENTE</b> PLESA ANAHUAC Y CIAS, S.A. DE C.V.	<b>FECHA EMISION</b> 04.06.2007	<b>PAGINA</b> 1	NOSOTROS CERTIFICAMOS QUE LOS ANALISIS Y/O PRUEBAS MOSTRADAS EN ESTE REPORTE SON CORRECTOS Y ESTAN CONTENIDOS EN LOS REGISTROS DE LA COMPANIA.  <b>ING. EDUARDO VILLANUEVA</b> GERENTE DE LABORATORIO METALURGICO
<b>DIRECCION</b> AV. VALLE DE LAS ALAMEDAS No. 66-0 .			
<b>PRODUCTO</b> Vigas			

COMPOSICION QUIMICA													
COLADA	ESPECIFICACION	C	MN	P	S	SI	CU	CR	NI	MO	V	NB/CB	
172160	ASTM A-36/A-572-50	0.180	0.840	0.014	0.012	0.219	0.020	0.020	0.030	0.009	0.004	0.002	
172166	ASTM A-36/A-572-50	0.192	0.870	0.015	0.009	0.208	0.030	0.030	0.030	0.011	0.003	0.003	
172264	ASTM A-36/A-572-50	0.187	0.850	0.016	0.010	0.205	0.010	0.030	0.030	0.013	0.004	0.003	

PRUEBAS AL PRODUCTO				
COLADA	NO. PAQUETE	L. ELASTICO	R. TENSION	%ELON.8"
172160	260703752A	66.269(KSI)	79.247(KSI)	33(%)
172160	260703753A	65.628(KSI)	78.919(KSI)	32(%)
172166	260703729A	60.791(KSI)	79.957(KSI)	23(%)
172166	260703753A	61.556(KSI)	79.144(KSI)	21(%)
172264	260703930A	58.381(KSI)	77.592(KSI)	23(%)
172264	260703931A	59.260(KSI)	78.605(KSI)	21(%)

PRODUCTO EMBARCADO									
COLADA	NO. PAQUETE	NO. PZAS.	PERALTE (Plg.)	PATIN (Plg.)	LARGO (m)	PESO (KG/MTO)	NORMA	PEDIDO	PARTIDA
172160	260705832A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172166	260705832A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172166	260705836A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172264	260705836A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050
172264	260705837A	21	12	6.50	12.2	38.700	A-6	0000082751	000050

COLADA	NO. PAQUETE	ENTREGA	PED. CLIENTE
172160	260705832A	1000934856	2900
172166	260705832A	1000934856	2900
172166	260705836A	1000934856	2900
172264	260705836A	1000934856	2900
172264	260705837A	1000934856	2900

FIN DE DATOS